

# Клей клинкерный Stolz KC-W 600

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальный размер зерна заполнителя	0,63 мм
Время жизни раствора	не менее 120 минут
Температура применения	от +5 <sup>0</sup> С до +30 <sup>0</sup> С
Толщина слоя нанесения	от 3 мм до 15 мм
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> (зависит от размера зуба гребенчатого шпателя)	5-9 кг
Открытое время	не менее 15 минут
Время коррекции плитки	не менее 15 минут
Передвижение по поверхности	через 24 часа
Заполнение швов	через 24 часа
Полная эксплуатационная нагрузка	через 7 суток
Адгезия к бетонному основанию	не менее 1,2 МПа
Адгезия к клинкерному основанию	не менее 1,0 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 10,0 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 3,0 МПа
Морозостойкость	не менее F100
Температура эксплуатации	от -40 <sup>0</sup> С до +70 <sup>0</sup> С